



RESIPOL 5037

RESINA ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA DE ALTA VISCOSIDAD,
PARA PINTURAS ARQUITECTÓNICAS ECONOMICAS.

Boletín Técnico, julio 2024

APLICACIONES

- Barnices, fondos y esmaltes arquitectónicos e industriales de secamiento al aire.

BENEFICIOS

- Alta viscosidad con relativamente bajo % de sólidos.
- Buena aceptación de solventes de dilución, para menores costos.
- Rápido secamiento y desarrollo de dureza.
- Buena adhesión y flexibilidad.
- Amplia compatibilidad y versatilidad para múltiples usos.

COMPOSICION

Tipo de Aceite	Soya
Modificación	Ninguna
Ingredientes volátiles	Espíritu Mineral

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, ± 2	36
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	Z4 - Z6
Color Gardner, máximo	6
Índice de Acidez, mg KOH/gr, sólidos	12
Peso Específico, @ 25°C/25°C, ± 0.020	0,880

PROPIEDADES TÍPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner-Holdt, @ 25°C, mínimo (1)	U
Tolerancia de Espíritu Mineral, % en peso, mínimo	180
Temperatura de inflamación, copa cerrada °C, aprox.	40

(1) 100 gr. de resina y 33 gr. de Espíritu Mineral

ENVASES

Suministrado en tambores metálicos o tanques portátiles de 1000 litros (Totes/Maxi cubos/Baritanques), o Granel, en tanques cisterna de 7000 y 10000 kg

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de un (1) año.

Fecha de Actualización: 3 de julio, 2024
Sustituye los Boletines Técnicos de fechas anteriores

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.
Ventas: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico: (0241) 6131513 - 6131509.
Página Web: www.RESIMON.com.

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011