



# RESIPOL 5060

RESINA ALQUÍDICA MEDIA DE SOYA EN SOLUCION DE TOLUENO,  
PARA PINTURAS DE DEMARCACIÓN VIAL (TRAFICO)

Boletín Técnico, julio 2024

## APLICACIONES

- Pinturas para demarcación vial (tráfico), en combinación con Caucho Colorado.
- Fondos y esmaltes industriales de rápido secamiento al aire.
- Lacas y Selladores Nitrocelulósicos

## BENEFICIOS

- Rápida liberación de solvente, rápido secamiento y resistencia al sangrado sobre asfalto.
- Flexibilidad y adhesión al sustrato.
- Resistencia a la abrasión y a la intemperie.

## COMPOSICION

Tipo de Aceite	Soya
% Aceite (sobre sólidos de resina)	50
Modificación	Ninguna
Ingredientes Volátiles	Tolueno

## ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, $\pm 2$	60
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	T - X
Color Gardner, máximo	8
Índice de Acidez, mg KOH/g, máximo/sólidos	14
Peso Específico, @ 25°/25°C, $\pm 0.015$	1,000

## PROPIEDADES TIPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner al 50% NV en Tolueno	E - K
Tolerancia de Espíritu Mineral, % en peso, mínimo	1000
Temperatura de inflamación, copa cerrada °C, apróx.	7

## ENVASES

Tambores metálicos de boca pequeña, 180 Kg neto.

## ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de un (1) año.

**Fecha de Actualización: 3 de julio, 2024**

**Sustituye los Boletines Técnicos de fechas anteriores**

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.  
Ventas: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico: (0241) 6131513 - 6131509.  
Página Web: [www.RESIMON.com](http://www.RESIMON.com)

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011